



TANIMI: Çimento esaslı, el ve makina ile uygulanan iç ve dış cephede kullanılan sıva.

KULLANIM ALANLARI: Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, kaba sıva olarak kullanılır.

AVANTAJLAR: Kolay ve hızlı uygulanır. Yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar. Makine ile uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yüzeyi temiz olmalı, toz ve yağlardan arındırılmış ve sağlam olmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri mutlaka yapılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır. Parlak yüzeyler, beton duvar ve tavanlarda ve su emiciliği yüksek yüzeylerde uygulamadan en az 3 gün önce serpmeye sıva uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI: Bir torba **Petek Prepar 506'** e belirtilen miktarda su ilave edilerek sıva makinasında veya elektrikli mikser ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç makina ile uygulamalarda püskürtülerek, el ile uygulamalarda ise mala yardımıyla uygulanır. Masterlama işlemi yapılır. Uygulama kalınlığı tek katta 10 mm ile 25 mm arasında olmalıdır. Kalınlıklar 25 mm'den fazla ise ikinci kat en az 1 gün sonra maksimum 25 mm kalınlığında uygulanır. Uygun kıvama gelince perdahlama işlemine geçilir. Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzey belli aralıklarla nemlendirilmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER: Metal, tahta, ahşap üstü yüzeyler üzerine direkt sıva uygulaması yapılmamalıdır. Sağlam olmayan ve 3 mm'den daha kalın sıva bozukluğu olan yüzeylerde uygulanmaz. Eski boyalı, hazır renkli sıva veya dış cephe kaplaması uygulanmış, sürekli neme maruz kalabilecek yüzeyler üzerinde uygulanmaz. Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Ürüne ait performans değerleri laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. Harç içerisinde kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Uygulama öncesi harç homojen kıvama gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64 adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Görünüm :

Gri Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

25 kg 6-7 lt su

Uygulama Kalınlığı :

10-50 mm

Uygulanabilecek Kat Kalınlığı :

Max. 25 mm

Tüketim:

1 cm sıva kalınlığı için ortalama 13-17 kg/m².

CE	
PETEK -KİM YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4 No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye	
24	
TS EN 998 -1 Standartlarına Uygundur.	
Bayındırlık Poz No: 10.330.3201	
Yangına Tepki	Sınıfı: A1
Kuru Yığın Yoğunluğu:	1500 ±200 kg/m ³
Bağ Dayanımı:	0,48 N/mm ² (Kopma Şekli): FP:B
Basınç Dayanımı:	6,4 N/mm ² CS IV
Kılcal Su Emme:	Wc0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ):	25 (μ ≤ 30)
Isı İletkenlik: (λ10,kuru[W/Mk]):	(P=50) ≤ 0,64 W/m.K
Sistem 4	



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin