



TANIMI: Çimento esaslı, su itici özelliğe sahip, uygulama özellikleri geliştirilmiş renkli derz dolgu harcı.

KULLANIM ALANLARI: Özel uygulama gerektirmeyen mekânlarda, banyo mutfak gibi ıslak hacimlerde, zeminde geniş alan uygulamalarında 6 mm 'ye kadar kullanılır.

AVANTAJLAR: Aşınmalara karşı üstün dayanım, geliştirilmiş uygulama özellikleri ve optimum işlenebilirlik süresi.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Petek Derz 2000 uygulamasından önce seramik yapıştırıcısına kuruma süresi tanınmalıdır. Çok nemli olmayan, standart koşullarda bunun için ideal süre 24 saattir. Uygulamaya geçmeden önce, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento artıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile temizlenmelidir. Özellikle duvarda ve emiciliği yüksek seramikler arasında, uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir. Nemlendirme işlemi, çok fazla su ile yapılmamalı homojen bir nemlenme sağlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI: Ortalama 5,6-6,8 litre kadar su ile 20 kg'lık torba tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile toprak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Petek Derz 2000 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karıştırılmalıdır. Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derz yayma malası ile derz boşluklarına doldurulmalıdır. Boşlukların iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra çapraz çekilmelidir. Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı yumuşak uçlu bir spatula veya nemlendirilmiş sünger uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir. Yüzey düzgünleştirme ve temizleme işlemi kuru bir bez yardımıyla Petek Derz 2000 yaş iken yapılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER: Yüksek basınç (> 100 bar) ve kimyasallara maruz kalan, hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz. Yüzme havuzlarında uygulanmaz. Yerden ısıtmalı döşemeler gibi deformasyona müsait zeminlerde uygulanmaz.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 20 kg'lık torbada palette 80 adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Yapısal Bileşen :

Çimento

Renk :

12 renk seçeneği

Görünüm :

Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri :

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

20 kg 5,6-6,8 lt su

Kap Ömrü :

1 saat

Tamamen Sertleşme Süresi :

12 saat

Zeminin Trafiğe Açılabilmesi İçin Gerekli

Süre :

24 saat

CE

PETEK-KİM YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS EN 13888 -1 Standartlarına Uygundur.

Bayındırlık Poz No: 10.300.2231

CG2A

Aşınma Dayanımı : < 1000 mm³
Eğilme Dayanımı : > 2,5 N/mm²
Basınç Dayanımı : > 15 N/mm²
Büzülme : < 3 mm/m
Su Absorpsiyonu 30 dk. ≤ 2 g
Su Absorpsiyonu 240 dk. ≤ 5 g

Sistem 3



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin