



TANIMI: Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında mükemmel sonuç verir.

AVANTAJLAR: Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Düşey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz. Kolay taraklanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Çatlamış sıvalar, harç ve çimento artıkları yüzeyden kazınmalıdır. Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve uygulamadan önce kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar **Petek Fix 404** ile düzeltilmelidir. Seramiklerin arasındaki tozlar su ile temizlenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI: 25 kg **Petek Dinamica Flex** önerilen su miktarı üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırılmalıdır. Harcı, karo boyutuna uygun taraklı mala ile yüzeye yayın. Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için **Petek Dinamica Flex**, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır. Açık kalma süresi 30 dakikadır. Fayansları bu süre içerisinde kuvvetli bir baskı ile döşeyin. Olumsuz iklim koşulları (yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar vb.) bu süreyi birkaç dakikaya kadar indirebilir. Bu süre aşırsa harcı kazıyıp atın.

UYARI VE ÖNERİLER: Aletleri ve elleri suyla, yüzeyleri ise nemli bir bezle temizleyin. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. **Petek Dinamica Flex** ile döşenen karolar en az 24 saat suya maruz bırakılmamalı ve uygulama sonrasında en az 5-7 gün dondan ve kuvvetli güneş ışığından korunmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında yüzey hava akımından korunmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı ve uygulanan yüzey 24 saat içerisinde yağmurdan korunmalıdır. Harç direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve karışım ılık su ile yapılmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

23°C ve %50 Bağıl Nem

Görünüm :

Gri Renkli Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri :

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35 °C)

Karışım Oranı :

6-6,5 kg su

Kap Ömrü :

2 saat

Derz Doldurma Süresi :

Duvar 8 saat, Zeminde 1 gün

Tüketim :

3,5 kg/m²

CE

PETEK-KİM YAPIKİMYASALLARI İTHİHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kundüç. San. Sit. B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS EN 120041 Standartlarına Uygundur.

C: Çimentolu yapıştırıcı
1: Normal Sertleşen (standart performanslı)
T: Kayma Özelliği Azaltılmış
E: Açık Bekletme Süresi Uzatılmış
Bayındırlık Poz No: 10.300.2202

Kayma $\leq 0,5$ mm
Açık bekletme süresi $\geq 0,5$ N/mm²
Yapışma Mukavemeti NPD
Başlangıç $\leq 0,5$ N /mm²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra $\geq 0,5$ N /mm²
Suya Daldırıldıktan Sonra $\geq 0,5$ N /mm²
Donma Çözünme Çevriminden Sonra $\geq 0,5$ N /mm²
Sıcaklık Dayanımı (40°C)-(100°C)
Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız
Yangına Tepki A1

Sistem 3



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin