



TANIMI: Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: İç ve dış mekân uygulamalarında granit, büyük ebatlı seramik, kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde beton, sıva şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında, eski seramik, mermer üzerine seramik uygulamalarında, yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş merkezleri, hastane okul gibi mekânlarda kullanılır.

AVANTAJLAR: Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Düşey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz. Kolay taraklanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa **Petek Fix 404** veya **Petek Grond Fix** ile düzeltilmelidir. Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

UYGULAMA TALİMATI: **Petek Granty Flex** önerilen su miktarı üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli bir mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına göre uygun olarak seçilmiş malanın dışı kısmı ile taraklanmalıdır. 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulamasında, yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu mekânlarda yapılacak uygulamalarda kombine yapıştırma yöntemi tercih edilmelidir. Karolar, 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER: Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. **Petek Granty Flex** ile yapıştırılan karolar en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. 5-7 gün sonrasına kadar donma ve güçlü güneş ışığından korunmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

23°C ve %50 Bağıl Nem

Görünüm :

Gri Renkli Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri :

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35 °C)

Karışım Oranı :

Gri toz=6-6,5 lt su/ Beyaz toz= 7-7,5 lt su (25 kg)

Kap Ömrü :

2 saat

Derz Doldurma Süresi :

Duvar 8 saat, Zeminde 1 gün

Tüketim :

3,5 kg/m²

CE

PETEK-KİM YAPI KİMYASALLARI İTHHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kunluc. San. Sit. B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS EN 120041 Standartlarına Uygundur.

C: Çimentoluyapıştırıcı

1: Normal Sertleşen (standart performanslı)

T: Kayma Özelliği Azaltılmış

E: Açık Bekletme Süresi Uzatılmış

Bayındırlık Poz No: 10.300.2202

Kayma $\leq 0,5$ mm

Açık bekletme süresi $\geq 0,5$ N/mm²

Yapışma Mukavemeti NPD

Başlangıç $\leq 0,5$ N /mm²

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra $\leq 1,0$ N /mm²

Suya Daldırıldıktan Sonra $\leq 1,0$ N /mm²

Donma Çözünme Çevriminden Sonra $\leq 1,0$ N /mm²

Sıcaklık Dayanımı (40°C)-(100°C)

Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız

Yangına Tepki A1

Sistem 3



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin