



TANIMI: Çimento esaslı, gözeneksiz yapı oluşmasını ve kolay yayılmayı sağlayan kimyasal katkılar içeren, yüzey düzeltme şapıdır.

KULLANIM ALANLARI: PVC, linolyum, laminat-lamine parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır. Beton ve şap yüzeylerin düzleştirilmesinde kullanılır.

Ağır yaya ve yük trafiğine maruz depo, antrepo gibi zeminlerde aşınma ve tozuma karşı dirençli yüzey oluşturur.

AVANTAJLAR: Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Büzülme, çatlama ve bozulma olmaksızın 2,5-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. Eğme ve basma dayanımı yüksektir.

Aşınmaya dayanıklıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalp yağı, cüruf boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden arındırılmalıdır. Tamir gerektiren zeminler, çukurlar ve boşluklar şap uygulamasından en az 1-2 saat önce yapısal tamir harcı ürünler ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.

Petek Ground Fix kuruma esnasında genleşmeden kaynaklanan çatlama riskini önlemek için şapı duvar veya diğer yapı elemanlarından ayırmak amaçlı polistren köpük levha yerleştirilmelidir.

Büyük alanlarda-kot farkı oluşmaması ve düzgün uygulama yapılabilmesi için maksimum. 3x3 m boyutlarında karolaj yapılarak uygulama kotları belirlenmelidir. Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzsüzlük gözeneklilik özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Yüzey bozukluğunun fazla olduğu alanlarda ya da büyük olanlar için yapılacak uygulamalarda master kullanılması önemlidir.

UYGULAMA TALİMATI: 25 kg **Petek Ground Fix** 4,75 5,25 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.

Hazırlanan harç, olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir. Hazırlanan akıcı kıvamdaki **Petek Ground Fix** yüzeye boşaltılmalıdır.

Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Uygulama esnasında, ürünün içinde, hava kabarcığı kalmaması ve yayılma işleminin kolaylaşması için kirpi rulo kullanılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER: Hazırlanan harç, 20 dakika içerisinde tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi hava koşulları bu süreyi kısaltabilir. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılması tavsiye edilmemektedir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kesinlikle kullanılmamalıdır. Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır. **Petek Ground Fix** uygulandıktan 6 saat sonra Üzerinde yürünebilir, 24 saat sonra, üzerine halı, PVC, parke, seramik gibi malzemeler kaplanabilir. Şap içerisinde veya yüzeyinde kılcal çatlakların oluşumunu önlemek için doğrudan gün ışığı, sıcak veya şiddetli rüzgâr ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su le yıkanmalıdır. Uygulamanın uzman uygulamacılar tarafından yapılması tavsiye edilir.

Belirtilen tüketim mikan bilgi amaçladır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Yapısal Bileşen :

Çimento

Görünüm :

Beyaz Renkli Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

25 kg 4,75-5,25 lt su

Kap Ömrü :

20 dakika / 8 saat üzerinde yürüme

Kullanıma Alma Süresi :

24 saat (yapışma öncesi)

48 saat (tam kullanım)

Tüketim :

1,5-1,7 kg/m² (1 mm kalınlık için)

CE	
PETEK -KİMYAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4	
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye	
24	
TS EN 13318	Standartlarına Uygundur.
Bayındırlık Poz No: 15.250.1001	
Basma Mukavemeti	: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (28 gün) - C20 (TS EN 13813)
Eğilme Mukavemeti	: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 gün) - F4 (TS EN 13815)
Böhme Aşınma Direnci	: $\leq 20 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$ - A22 (TS EN 13813)
Sıcaklık Dayanımı	: (-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler	: Güvenlik Bilgi Formuna bakınız
Yangına Tepki	: A1
Tevsiye Şapı	



PETEK-KiM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin