

**TANIMI:**

Çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Yer ve duvar seramiklerinin beton, sıva, şap gibi yüzeylere üzerine uygulanmasında kullanılır.

AVANTAJLAR:

Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay taraklanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki bozukluklar **Petek Fix 404** ile düzeltilmelidir. Seramiklerin arasındaki tozlar su ile temizlenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI:

25 kg **Petek Ultra**, önerilen su miktarı üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırılmalıdır. Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için **Petek Ultra**, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır. Karolar, 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine tercihen lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir.

UYARI VE ÖNERİLER:

Uygulama sonrasında eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. **Petek Ultra** ile yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ:

25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

23°C ve %50 Bağıl Nem

Görünüm :

Gri Renkli Toz

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri :**Uygulama Sıcaklığı :**

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

6-6,5 lt su

Kap Ömrü :

2 saat

Derz Doldurma Süresi :

Duvar 8 saat, Zeminde 1 gün

Tüketim :

3-5 kg/m² (Yüzeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.)

CE

PETEK-KİM YAPI KİMYASALLARI İTHİHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.KundKüç. San. Sit.B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS EN 12004-1 Standartlarına Uygundur.

C: Çimentolu yapıştırıcı

1: Normal Sertleşen (standart performanslı)

Bayındırlık Poz No:10.300.2201

Kayma: $\leq 0,5$ mm

Açık bekletme süresi $\geq 0,5$ N/mm²

Yapışma Mukavemeti: NPD

Başlangıç $\leq 0,5$ N /mm²

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra $\leq 0,5$ N /mm²

Suya Daldırıldıktan Sonra $\leq 0,5$ N /mm²

Donma Çözünme Çevriminden Sonra $\leq 0,5$ N /mm²

Sıcaklık Dayanımı (40°C)-(100°C)

Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız

Yangına Tepki A1

Sistem 3

**PETEK-KİM**
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin