



TANIMI: Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde XPS, EPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR: Isı yalıtım sistemleri için özel olarak geliştirilmiş olup, yüksek yapıştırma gücüne sahiptir. Üstün sürüm ve topraklama imkânı ile uygulamada kolaylık sağlar. Uzun çalışma süresi sunar.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa **Petek Fix 404** ile tamir edilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI: 25 kg toz harcı 6-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız. Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Yüzeyde seviye farklılıkları varsa; harcı yalıtım levhasının arkasına tüm kenarlar boyunca kesintisiz olarak, orta kısmına ise noktalama şeklinde sürünüz ve bastırarak duvara yapıştırınız. Eğer yüzey düzgün ise; yapıştırma harcını levha arkasına taraklama yöntemi ile uygulanabilir. Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığını master veya su terazisi ile kontrol ediniz.

UYARI VE ÖNERİLER: Hazırlanan harcı 2 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemini en az 24 saat sonra yapınız. Ürün raf ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında raf ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen tüketim miktarı genel bilgi amaçlıdır. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Yapısal Bileşen :

Çimento

Görünüm :

Gri Renkli Toz

Tam Kuruma Süresi :

2-3 Gün-Day (Dübelleme 24 saat sonra yapılabilir).

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri :

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

25 kg 6-6,5 lt su

Kap Ömrü :

2 saat

Tüketim :

Eps=4-4,5 kg/m² Taşyünü=5,5-6,5 kg/m²

Performans Bilgileri :

Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti :

≥ 0,5 N/mm² (TS EN 1015-12)

EPS Levhaya Yapışma :

≥ 0,08 N/mm² (TS EN 13494)

Su Emme :

≤ 5 gr (30 dk.-min.) (TS EN 12808-5)

Eğilme Mukavemeti :

≥ 2,0 N/mm² (TS EN 1015-11)

Basma Mukavemeti :

≥ 6,0 N/mm² (TS EN 1015-11)

Yangına Tepki Sınıfı :

A1 Hiç yanmaz (TS EN 13501-1)

G

PETEK KİM YAPI KİMYASALLARI İTH

İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.

Kund.Küç.San. Sit.B4 No:2/S

Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

Bayındırlık Poz No: 10.330.2503

TS 13566

YangınaTepki: A1

Çimento Esaslı Sıvalı Yalıtım Levha
Yapıştırıcısı



PETEK-KİM
ÖZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin