



TANIMI: Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento akrilik esaslı, çift komponentli, CM sınıfı, yarı elastik su yalıtım harcı.

KULLANIM ALANLARI: Tüm yapılarda; özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekânlarda, seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLAR: Geliştirilmiş, kolay ve rahat uygulama özellikleri. Seramik uygulamasına hızlı geçiş imkânı. Banyo, mutfak ve balkonlarda güvenli kullanım.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler onarılmalıdır. Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI: Her bir kat için, 5 kg'lık sıvı bileşene 20 kg'lık toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Karışım 2 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.

Petek Aqua Stop 5, fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir.

UYARI VE ÖNERİLER: Ahşap, sunta, kontrplak ve metal yüzeylerde uygulanmaz. Negatif su basıncına karşı uygulanmaz. Direkt güneş ışığına maruz kalabilecek yerlerde çıplak bırakılmamalıdır. Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir. Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. **Petek Aqua Stop 5** uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle direkt güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır. Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır. Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde

Petek Aqua Stop 5 üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Sıvı bileşen dondan korunmalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Yapısal Bileşen :

Çift Kompenantlı

Renk :

Gri Toz ve Beyaz Sıvı

Uygulama Kalınlığı :

Min.2 mm, max. 4 mm

Olgunlaşma Süresi :

5 dk.-min

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay.

Uygulama Bilgileri :

Kap Ömrü :

Max. 2 saat

Üzerinin Kaplanması :

Min. 3 gün-day

Kullanıma Alma Süresi :

Min. 7 gün

Sarfiyat :

Her 1 mm uygulama için 1,8-2,0 kg/m²

(dökülen ve kayıplar hariç)

Uygulanabilecek Kat Adedi :

2 kat

Katlar Arası Bekleme Süresi :

Minimum 6 saat

CE

PETEK -KİM YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS 13780 Standartlarına Uygundur.

Bayındırlık Poz No: 15.270.1005

Yapışma dayanımı: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Çatlak köpürülme : $\geq 0,75 \text{ mm}$

Su Geçirimsizlik Süresi: $\geq 1,5 \text{ bar}$ (pozitif)

Başlangıç: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Isıyla Yaşlan dırıldıktan Sonra: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Suya Dal dırıldıktan Sonra: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Donma Çözünme Çevriminden Sonra: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Kireçli Su Teması sonrası Çekme Yapışma Muk: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Su Yalıtımı



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin