



TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, su emiciliği yüksek kullanıma hazır, gaz beton yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, konutlar, alışveriş mağazaları, hastanelerde; Gaz beton, briket, tuğla gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR: Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. İdeal uygulama süresine sahiptir. Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Ekonomiktir.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzeydeki yapışmayı azaltıcı kir, toz, yağ tümüyle temizlenmeli; yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI: Petek Strong Örgü teknik tabloda önerilen su miktarı üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayınca kadar karıştırılmalıdır. Karışım için düşük devirli mikser kullanılması önerilir. Harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız. Malanın düz tarafı ile uygulama yüzeyine 1 mm kalınlığında Petek Strong Örgü tabakası tatbik edilir ve malanın dişi tarafı ile uniform kalınlık elde edilecek şekilde tek yönde çekilir. Örülen gaz betonlar üstten ve yandan tokmaklanarak ipe ve mastara uygun hale getirilmelidir. Verilen sarfiyat miktarı teorik olup, uygulama sıcaklığına, gaz beton ebadına, yüzeye ve işçiliğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sarfiyat kontrolü için numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

UYARI VE ÖNERİLER: Petek Strong Örgü uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +35°C'nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı ve çok rüzgârlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Dış mekânda yapılan uygulamalarda ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgârdan ve dondan korunmalıdır. Seramik yapıştırma harçlarında çalışma ve reaksiyon süreleri, hava sıcaklığı, nemi ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Yüksek sıcaklıklar hidrasyonu hızlandırır ve çalışma süresi buna bağlı olarak kısalmır. Düşük sıcaklıklar hidrasyonu yavaşlatır ve buda çalışma süresini uzatır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

Yapısal Bileşen :

Çimento, Mineral dolgular, Polimer katkı

Görünüm :

Beyaz Renkli Toz r

Raf Ömrü :

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda
12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı :

(+5°C)-(+35°C)

Karışım Oranı :

25 kg 6 lt su

Kap Ömrü :

1 saat

Açıkta Bekletme Süresi :

15-20 dk. - min.

CE	
PETEK -KİM YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4 No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye	
24	
TS EN 771 -4 Standartlarına Uygundur.	
Bayındırlık Poz No: 15.225.1007	
Yoğunluk: 1,80 kg/lt	
Yapışma Mukavemeti: 28 gün	≥0,5 N/mm ²
Başlangıç:	≥1,2 N/mm ²
Suya daldırıldıktan sonra:	≥1,3 N/mm ²
Isı ile yaşlandırıldıktan sonra:	≥0,5 N/mm ²
Donma -Çözünme Çevriminden sonra:	≥1,8 N/mm ²
Basınç Dayanımı: 10 N/mm ² (M10)	
Yangına Tepki Sınıfı: A1	
Gaz Beton Bims Yapıştırıcı	



PETEK-KİM
OZ IRON
Dayanıklı Ve Estetik Yapılar İçin