



TANIMI: Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, açık bekleme süresi uzatılmış, elastik, çimento esaslı sırlı porselen ve granit seramik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI: Seramik, granit seramik ve sırlı porselen gibi kaplamaların, iç ve dış mekânlarda duvara ve zemineve müstakil yüzme havuzlarına döşenmesinde kullanılır. Yerden ısıtılmalı döşemeler üzerinde kullanıma uygundur.

AVANTAJLAR: Büyük ebatlı kaplamalarda güvenli yapışma, uzatılmış çalışabilme süresi ve yerden ısıtılmalı döşemeler üzeri güvenli kullanım.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, harç ve çimento kalıntıları yüzeyden kazınmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa **Petek Fix 404** veya **Petek Grond Fix** ile düzeltilmelidir. Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

UYGULAMA TALİMATI: **Petek Granty Flex Pro** önerilen su miktarı üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli bir mikser ile yapılmalıdır.

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına göre uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır. 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin uygulamasında, yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu mekânlarda yapılacak uygulamalarda kombine yapıştırma yöntemi tercih edilmelidir. Karolar, 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER: Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Ürün kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. **Petek Granty Flex Pro** ile yapıştırılan karolar en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. 5-7 gün sonrasına kadar donma ve güçlü güneş ışığından korunmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.

AMBALAJ VE RAF ÖMRÜ: 25 kg'lık torbada palette 64adet=1600 kg, Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Teknik Özellikleri :

23°C ve %50 Bağıl Nem

Görünüm:

Gri ve Beyaz Renkli Toz

Raf Ömrü:

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı:

(+5°C)-(+35 °C)

Karışım Oranı:

Gri toz=6-6,5lt su

Beyaz toz= 7-7,5lt su (25 kg)

Kap Ömrü :

2 saat

Derz Doldurma Süresi :

Duvarda 8 saat, Zeminde 1 gün

Tüketim :

4-6 kg./m2

CE

PETEK-KİM YAPI KİMYASALLARI İTHHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Topraktaş Mah. Topraktaş 6 Sk. S.S.Kund. Küç. San. Sit. B4
No:2/S Bağlar/Diyarbakır/Türkiye

24

TS EN 12004-1 Standartlarına Uygundur.

C: Çimentolu yapıştırıcı
2: Yüksek Performans
T: Kayma Özelliği Azaltılmış
E: Açık Bekletme Süresi Uzatılmış
S1: Esnek
Bayındırlık Poz No: 10.300.2204

Kayma: ≤0.5 mm
Açık bekleme süresi: ≥ 75 psi(0.5MPa)
Başlangıç: < 1 N /mm²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra: ≤ 1 N /mm²
Suya Daldırıldıktan Sonra: ≤ 1 N /mm²
Donma Çözünme Çevriminden Sonra: ≤ 1 N /mm²
Kesme Yapışma Mukavemeti Su Geçirmeyen Seramikler
(28 gün): >200 psi (1.38MPa)
Kesme Yapışma Mukavemeti Sırlı Seramik
(7 gün): >300 psi (2.07 MPa)
Kesme Yapışma Mukavemeti Doğal Taş (28 gün) >150 psi (1.03 MPa)
Kesme Yapışma Mukavemeti Playvud Doğal Taş (28 gün) >150 psi (1.03 MPa)
Sıcaklık Dayanımı: (-40°C)-(80°C)
Esneklik: ≥ 2,5 mm – S1 Esnek
Tehlikeli Maddeler: Güvenlik bilgi formuna bakınız
Yangına Tepki: A2

Sistem 3



PETEK-KİM
OZ IRON

Dayanıklı ve Estetik Yapılar İçin